

SELVA - KERAMISCHE BINNENTEGEL

Productomschrijving

- Volkeramische binnentegel van hoge kwaliteit
- Eenvoudig te plaatsen
- Krasvrij
- Niet absorberend
- CE-gekeurd (EN14411)

Onderhoud

Doordat keramische tegels niet absorberend zijn, is het steeds mogelijk ze schoon te maken met een aangepast poetsproduct zodat ze er weer als nieuw uitzien.

Productverbeteringen

We zijn continu bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij ons het recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: **www.marshalls.be of www.marshalls.nl**.

Kleuren



Quercia



Ombre



Natural






Beschikbare formaten

nominale afmetingen (mm)	werkelijke afmetingen			kleuren		
	lengte (mm)	breedte (mm)	dikte (mm)	Quercia	Ombre	Natural
1200 x 300 x 10*	1200	300	9,35 – 9,75	✓	✓	✓







*gerectificeerd

SELVA - KERAMISCHE BINNENTEGEL

Technische specificaties

<u>Specificatie</u>	<u>Norm</u>	<u>Meetresultaat</u>
Aantal prints	NA	8
 Lengte- en breedtetolerantie	EN 14411	±0,6 %
 Slipweerstand	EN 14411	R11
 Wateropname	EN 14411	< 0,1%
 Uitzetting bij vochtigheid	EN 14411	< 0,3 mm/m
 Breukbelasting	EN 14411	> 1300 N

SELVA - KERAMISCHE BINNENTEGEL

	<u>Specificatie</u>	<u>Norm</u>	<u>Meetresultaat</u>
	Slijtweerstand	EN 14411	PEI klasse IV
	Vorstbestendigheid	EN 14411	Conform
	Thermische schokvastheid	EN 14411	Conform
	Lineaire uitzettingscoëfficiënt bij warmte	EN 14411	$\alpha = < 7,0 \times 10^{-6}$
	Vlekbestendigheid	EN 14411	Klasse 5
	Chemische weerstand	EN 14411	GLB- en GB-bestendig