

STELAR STAPELSTENEN

Toepassingen

- Lage keermuurtjes
- Verhoogde bloemperken
- Rechte muren, bochten, hoeken, cirkels, halve cirkels, boomomrandingen
- Bordes
- Palissades
- Kruidentuintjes
- Korte vrijstaande patiomuren
- Opvangen hoogteverschillen



Eigenschappen

- Getrommelde betonnen stapelblokken
- Trapeziumvormig
- Authentieke uitstraling
- Makkelijk stapelbaar
- Kan tot 80 cm hoog gestapeld worden
- Vorstbestendig

Kleuren

artis



bronze



forrest



natura



savane



sierra



titan



Opmerking: de kleuren en texturen op de foto's kunnen afwijken van de werkelijke kleuren en texturen.

STELAR STAPELSTENEN

Beschikbare formaten

hoogte (mm)	breedte (mm)	diepte (mm)	kg / stuk
100	230 / 170	215	9,55

Alle pakketten worden met een plasticfolie omgeven en geleverd op verloren palletten.

Plaatsing

1. Voorbereiding

- Controleer het geleverde materiaal bij ontvangst op beschadigingen. Nadat de verwerking heeft plaatsgevonden worden klachten vanwege zichtbare gebreken niet meer aanvaard.
- Om kleurverschillen te vermijden en / of een mooie nuanciering te verkrijgen, dienen de stenen uit minstens 3 verschillende palletten verticaal afgestapeld en onder elkaar gemengd te worden.
- Houdt alle geleverde stenen altijd droog voor het plaatsen.
- Bescherm stenen bij onafgewerkte plaatsing tegen regen en vorst.

2. Plaatsen

- Bij lage stapelmuren volstaat meestal een fundering uit steenslag.
- U kunt ook eerst een onderlaag van 10 cm metselzand gemengd met cement aanbrengen.
- Plaats de eerste laag stenen volledig waterpas in de fundering.
- Bij hogere muren moet er eerst een betonfundering voorzien worden die minimaal 30 cm diep is en dubbel zo breed is al de eigenlijke muur.
- Verlijm de stenen steeds laag per laag op elkaar met betonlijm.
- De muurtjes kunnen maximaal tot 80 cm hoogte worden gebouwd.

Cirkelvormige muur

- Een volledige cirkel verkrijgt u door 17 stenen in dezelfde richting naast elkaar te plaatsen. De buitendiameter bedraagt dan 125 cm, de binnendiameter 82 cm.
- Indien u een grotere cirkel wil, kan u de stenen 'om en om' plaatsen.

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

Onderhoud

- Regelmatig afborstelen of afsproeien met de tuinslang volstaat om uw stapelstenen mooi te houden.
- Gebruik geen bleekwater, solventen of zuurhoudende reinigingsmiddelen.
- Reinig nooit met hoge druk. Hierdoor maakt u het oppervlak ruw, waardoor vervuiling gemakkelijker aanhecht.
- Gebruik geen strooizout of chloorhoudende producten op of in de buurt van de stenen.
- **Kalkuitbloei**

Alle betonproducten kunnen in het begin kalkuitbloei vertonen dat voorkomt als een witte uitslag en / of ogenschijnlijke verkleuring en / of druiptvlekken. Deze uitbloei zal in het algemeen in de tijd verminderen maar tast geenszins de kwaliteit van het product op lange termijn aan. Marshalls

STELAR STAPELSTENEN

kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor bovenvernoemde fenomenen. Kalkuitbloei wordt niet aanvaard als klacht.

- **Verwerking**
Weer en terrein condities kunnen af en toe andere kleurvariaties veroorzaken. Dit zal in de tijd verminderen en de kwaliteit op lange termijn niet aantasten.

Technische specificaties

Europese norm: EN13198

Product verbeteringen

We zijn continue bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij ons het recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: www.marshalls.com